

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRDOUCTO/PRODUCT SPECIFICATION**

<b>Artículo/Article:</b>		<b>TUNDRA POINT</b>		
<b>1. Composición/Composition:</b>				
1.1. Descripción/Description:		vilino sintético foamizado sobre tejido poliéster-algodón/foamed vinyl synthetic on polyester-cotton fabric		
1.2. Material/Material:		substrato/substrate: 65 % PES 35% CO exterior/outside: 100% PVC total/total: 7% PES, 4% CO 89% PVC		
<b>2. Características técnicas/Technical properties:</b>				
<b>Propiedad/Test criterion</b>	<b>Medida/Dimension</b>	<b>Método prueba/Test method</b>	<b>Especificación/Specification</b> <b>tolerancia/tolerance range</b>	<b>Observaciones/Remarks</b>
Peso/Weight	g/m2	EN 22 286	680 +/- 35	
Grueso/Thickness	mm	EN 22 286	2.0+/- 0.15	placa presión/pressing plate 30 mm, fuerza presión/pressing force 3 N
Fuerza tensión/Tensile strength	N/5 cm	DIN 53 354	longitudinal >= 240 transversal >= 120	muestra prueba/test sample 50 x 200 mm
Fuerza rasgado/Tear strength	N	DIN 53 356	longitudinal >= 15 transversal >= 10	
Adhesión del soporte a la cubrición exterior/Adhesion coating to fabric	N/5 cm	DIN 53 357	transversal >= 25	
Rigidez curvatura/Curvature stiffness	N	Aparato/Apparatus: FRANK661	longitudinal 1.35 +/- 0.5 transversal 0.6 +/- 0.3	
Solidez color/Colour fastness	grado/grade	DIN 54 004	>= 4	
 <p>Se recomienda limpiar la superficie con un paño de microfibra humedecido en agua caliente. No utilizar productos químicos. Use warm, damp, microfibre cloth to wipe the material clean. Do not use chemical cleaning agents.</p>				
No contiene las siguientes sustancias peligrosas según prescribe la normativa vigente: Material does not include any dangerous substance as per current rules:				
    				