

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO/PRODUCT SPECIFICATION

| | | |
|--|---|---|
| Artículo/Article: | ARLEQUIN FR <i>Calidad ignífuga - flame retardant quality</i> |  |
| 1. Descripción material/Material description: | | |
| 1.1. Composición/Composition: | 1% PU, 74% PVC, 25% CO | |
| 1.2. Ancho/Width: | 1.50 m | |
| 1.3. Longitud pieza/Piece length: | aprox. 30 m | |



material eficiente/ efficient material



larga duración/ long-life









fácil de limpiar/ easy-to-clean



valor estético/ aesthetic value

2. Características técnicas/Technical properties:

| Propiedad/Test criterion | Icono/icon | Método prueba/Test method | Especificación/Specification tolerancia/tolerance range | Observaciones/Remarks |
|---|---|---|--|--|
| Peso/weight | | EN ISO 2286-2 | 780 +/- 40 g/m2 | |
| Grueso/thickness | | EN ISO 2286-3 | 1.60 +/- 0.20 mm | Placa presión/pressing plate: 30 mm fuerza presión/pressing force: 4,5 kPa |
| Resistencia rasgado/Tear strength |  | EN ISO 4674-1 B | longitudinal >= 25 N transversal >= 25 N | |
| Fuerza tensión/tensile strength |  | EN ISO 1421 | longitudinal >= 350 N transversal >= 250 N | |
| Abrasión/Abrasion |  | MARTINDALE EN ISO 5470-2 | seco/dry = 30.000 ciclos/cycles | |
| Abrasión color/colour abrasion |  | DIN EN ISO 105X12 CROCKMETER | seco/dry >= 4,5 húmedo/wet >= 4,5 | misimos resultados en descarga y degradación/same result in staining and colour change |
| Solidez a la luz/Light fastness |  | DIN EN ISO 105-B02 | >= 5 | |
| Material ignífugo según/ Material is flame retardant according to: |  | UNE EN 1021:1+2 BS 5852:0+1 MVSS302/ISO3795/DIN75200/ directive 95/28/EG | pasa/passes | |



Esta calidad cumple con las normas europeas más exigentes en relación a sus componentes y protección medioambiental.
This quality fulfils the European most demanding norms with regard to its components and environmental protection.



Esta calidad no contiene ninguna sustancia reseñada en la norma REACH como sustancia altamente preocupante.
This quality does not contain any substance of very high concern stated by the REACH norm.



Debido a sus características, se recomienda limpiar el material regularmente con un paño - preferiblemente de microfibra - humedecido en agua templada, pudiéndose aplicar, ligeramente, jabón de Ph neutro y procediendo a su secado, recomendándose para ello el uso de un secador doméstico o, en su defecto, un paño seco. Se debe evitar dejar húmedas las zonas tratadas en su limpieza.



Because of its characteristics, clean and care the material frequently, with lukewarm water and a damp cloth, preferably of micro fibre. Soiling may be treated with a mild soap and proceed next to its drying by using a hairdryer or, failing that, a dry cloth. It should be avoided that areas that have been treated for cleaning remain wet.