









Referencia / Reference	EDNA FR GETXO FR		
Composición / Composition	88 % PVC, 12 % PES 69 % PVC, 20 % PES, 11 % CO		
Ancho / Width	~140 cm		
Longitud pieza / Roll length	~30 m ~25 m		
Peso / Weight	740 gr/m2 790 gr/m2		
Grosor / Thickness	1.30 mm 1.10 mm		
Propiedad / Test criterion		Método prueba / Test method	Resultado / Result
Resistencia a la tracción / Tensile strength		UNE EN ISO 1421	Longitudinal : 380 N 800 N/5cm Transversal : 280 N 700 N/5cm
Resistencia al desgarro / Tear strength		UNE EN ISO 4674-1 B	Longitudinal : 30 N 40 N Transversal : 30 N 50 N
Resistencia a la abrasión del acabado / Abrasion resistance of finishing		UNE EN ISO 5470-2 Martindale	>51.200 60.000 frotos / rubs
Solidez de las tinturas al frote / Colour fastness to rubbing		UNE EN ISO 105-X12	Longitudinal : 4 - 5 Transversal : 4 - 5
Solidez a la luz / Light fastness		UNE EN ISO 105-B02	>6 5
Ignífugo según / Fire retardant according to		UNE EN 1021 : 1+2 IMO MSC307 FTPC p.8	pasa/passes
Esta calidad cumple con las normas europeas más exigentes en relación a sus componentes y protección medioambiental. This quality fulfills the most demanding European norms regarding its components and environmental protection.			
			 
Limpiar el material regularmente con un paño, preferiblemente de microfibra, humedecido en agua templada y jabón de pH neutro. Consultar en caso de manchas persistentes. Clean and care for the material frequently, with lukewarm water, mild soap and a damp cloth, preferably of microfibre. Please consult when facing difficult stains.			
			