MOZART

Bovine of European origin, lightly buffed natural gra in, finished thickness 0.9 - 1.1 mm.
The average size of each hide is around 4.8 - 5.0 sqm. Chrome tannage.
Through dyed; finishing with resins and pigments. Article with a pigmented and protective coat, with a soft, waxy feel and semi-matt appearance.

Europäisches Leder auf Bullenrohwa re mit natürlicher Oberfläche.
Stärke 0,9 - 1,1 mm. Durchschnittliche Hautgröße ca. 4,8 - 5,0 qm.
Hochwertiges Leder mit weichem Griff und seidenmatter Optik.

Vachette rectifié ou corrigé et grains natureis d'origine Européenne.
Epaisseur: 0,9 - 1,1 mm. Superficie moyenne: 4,8 - 5,0 m^2.
Teint dans la masse. Cet article de haute qualité a une main trés souple sur toute la superficie et un touché tiré. Aspect: semi-opaque.

Test Analysen Essai	Test Method Prüfverfahren Test Méthode	Measurement Unit Maßeinheit Unité de Mesure	Guaranteed Garantiert Assuré
Tear strength - Single edge tear Reißfestigkeit Hose Résistance au déchirement	UNI EN ISO 3377-1	N	> = 20
Colour fastness to rubbing - Dry 500 Cycles Abriebfestigkeit - Trocken 500 Zyklen Résistance aux frottements - A sec 500 Cycles	UNI EN ISO 11640:1998	Grey Scale Grauskala Échelle de gris	> = 4
Colour fastness to rubbing - Wet 250 Cycles Abriebfestigkeit - Nass 250 Zyklen Résistance aux frottements Humide 250 Cycles	UNI EN ISO 11640:1998	Grey Scale Grauskala Échelle de gris	> = 4
Colour fastness to rubbing - Sweat 80 Cycles Abriebfestigkeit - Schweiß 80 Zyklen Résistance aux frottements - Sueur 80 Cycles	UNI EN ISO 11640:1998 ISO 11641 pH8	Grey Scale Grauskala Échelle de gris	> = 4
Flexing endurance - Dry 50.000 Cycles Biegefestigkeit Trocken 50.000 Zyklen Résistance á la fiexion - A sec 50.000 Cycles	UNI EN ISO 5402		No damage Keine Beschädigung Aucun dommage
Finish Adhesion - Dry Haftung der Oberflächenbehanlung - Trocken Adhésion du film - Asec	UNI EN ISO 11644	N/Cm	> = 2
Colour fastness to artificial fight - Exposition energy 16.000 kj/sqm. UV-Beständigkeit Expositions energie 16.000 kj/qm. Résistance á la lumiére Énergie d'exposition 16.000 kj/m^2	UNI EN ISO 105 B02 (MET.5)	Blue Scale Blauskala Échelle des bleus	>=5
Burning behaviour to cigarette and match fíame Brandverhalten ggü. Zigarettenglut und Streichholzflamme Comportement de combustion cigarettes et allumettes	BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006		Pass Bestanden Passe