

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO / PRODUCT SPECIFICATION

Artículo/Article:		SOROLLA FR NF Calidad ignífuga M1 M1 flame retardant quality	CALPE FR NF Calidad ignífuga M1 M1 flame retardant quality	
1. Descripción material / Material description:				
1.1. Composición/Composition:	83% PVC, 17% CO	1.1. Composición/Composition:	88% PVC, 12% PES/CO	
1.2. Ancho/Width:	1.37 m	1.2. Ancho/Width:	1.37 m	
1.3. Longitud pieza/Piece length:	aprox. 30 m	1.3. Longitud pieza/Piece length:	aprox. 30 m	
	material eficiente/efficient material		larga duración/long-life	
	fácil de limpiar/easy-to-clean		valor estético/aesthetic value	
2. Características técnicas / Technical properties:				
Propiedad / Test criterion	Icono / icon	Medida / Dimension	Método prueba / Test method	Especificación / Observaciones / Remarks
SOROLLA FR NF CALPE FR NF		g/m2 g/m2	DIN EN ISO 2286-2 DIN EN ISO 2286-2	700 +/- 50 g/m2 825 +/- 50 g/m2
SOROLLA FR NF CALPE FR NF			DIN EN ISO 2286-3	1.25 +/- 0.20 Placa presión/pressing plate: 30 mm fuerza presión/pressing force: 4,8 kPa
SOROLLA FR NF			EN ISO 1421	longitudinal >= 240 N transversal >= 150 N
CALPE FR NF		N	DIN 53356	longitudinal >= 20 transversal >= 15
SOROLLA FR NF CALPE FR NF		ciclos/cycles ciclos/cycles	MARTINDALE MARTINDALE	seco/dry = 51.200 tours seco/dry = 51 nota/note: 3 húmedo/wet = 12.800
SOROLLA FR NF CALPE FR NF		grado/grade grado/grade	DIN EN ISO 105X12 CROCKMETER Grau-Stufe DIN EN ISO 105X12 CROCKMETER	seco/dry >= 4 húmedo/wet >= 4 seco/dry >= 4-5 húmedo/wet >= 4
SOROLLA FR NF CALPE FR NF		grado/grade grado/grade	DIN EN ISO 105-B02 DIN EN ISO 105-B02	>= 5 >= 4
SOROLLA FR NF CALPE FR NF		normativa/ norm:	UNE EN 1021 BS 5852 UNE 23727/90 DIN 4102-1 UNE EN 1021 BS 5852 MVSS302	1+2 0+1+CRIB5 M-1 B1 1+2 0+1+CRIB5 M-1



Esta calidad cumple con las normas europeas más exigentes en relación a sus componentes y protección medioambiental.
This quality fulfils the European most demanding norms with regard to its components and environmental protection.



Esta calidad no contiene ninguna sustancia reseñada en la norma REACH como sustancia altamente preocupante.
This quality does not contain any substance of very high concern stated by the REACH norm.



Debido a sus características, se recomienda limpiar el material regularmente con un paño - preferiblemente de microfibra - humedecido en agua templada, pudiéndose aplicar, ligeramente, jabón de Ph neutro y procediendo a su secado, recomendándose para ello el uso de un secador doméstico o, en su defecto, un paño seco. Se debe evitar dejar húmedas las zonas tratadas en su limpieza.



Because of its characteristics, clean and care the material frequently, with lukewarm water and a damp cloth, preferably of micro fibre. Soiling may be treated with a mild soap and proceed next to its drying by using a hairdryer or, failing that, a dry cloth. It should be avoided that areas that have been treated for cleaning remain wet.

