

VERDI



Bovine leather with smooth aspect, aniline finished with some oils and waxes, produced on European bulls.

Average size + 5,0 sqm, thickness 0.9 - 1.1 mm. Chrome tannage.

Aniline dyed, finished with high quality oils. Soft article with a slight two tone effect, exciting touch. The possible presence of any imperfections and color variations are typical for this type of leather as they testify the authenticity and the natural look of pure aniline leather.

Europäisches Leder auf Bullenrohware. Typ Anilin veredelt.

Stärke 0.9 - 1.1 mm. Durchschnittliche Hautgröße ca. 5.00 qm+.

Hochwertiges Leder mit 2-Ton Effekt, behandelt mit Ölen und Wachsen.

Farbunterschiede warentypisch. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Cuir de bovin pleine fleur, aspect lisse. L'article a une finition pure aniline avec huiles et cires naturelles, tanné exclusivement sur support taureau Europe. La taille moyenne de la peau est d'environ 5 m², l'épaisseur est de 0,9 - 1,1 mm. Tannage au chrome.

L'article a un toucher doux, souple et un aspect légèrement bicolore.

Quelques petites imperfections et variations de couleur sont inhérentes à ce type de cuir car elles montrent le côté naturel de la peau aniline.

Test Analysen Essai	Test Method Prüfverfahren Test Méthode	Measurement Unit Maßeinheit Unité de Mesure	Guaranteed Garantiert Assuré
Tear strength - Single edge tear Reißfestigkeit Hose Résistance au déchirement	UNI EN ISO 3377-1	N	> = 20
Colour fastness to rubbing - Dry 50 Cycles Abriebfestigkeit - Trocken 50 Zyklen Résistance aux frottements - A sec 50 Cycles	UNI EN ISO 11640:1998	Grey Scale Grauskala Échelle de gris	> = 3
Colour fastness to rubbing - Wet 20 Cycles Abriebfestigkeit - Nass 20 Zyklen Résistance aux frottements - Humide 20 Cycles	UNI EN ISO 11640:1998	Grey Scale Grauskala Échelle de gris	> = 3
Colour fastness to rubbing - Sweat 20 Cycles Abriebfestigkeit - Schweiß 20 Zyklen Résistance aux frottements - Sueur 20 Cycles	UNI EN ISO 11640:1998 ISO 11641 pH8	Grey Scale Grauskala Échelle de gris	> = 3
Flexing endurance - Dry 50.000 Cycles Biegefestigkeit - Trocken 50.000 Zyklen Résistance à la flexion - A sec 50.000 Cycles	UNI EN ISO 5402		No damage Keine Beschädigung Aucun dommage
Colour fastness to artificial light - Exposition energy 16.000 kj/sqm UV-Beständigkeit - Expositions energie 16.000 kj/qm. Résistance à la lumière - Énergie d'exposition 16.000 kj/m ²	UNI EN ISO 105 B02 (MET. 5)	Blue Scale Blauskala Échelle des bleus	> = 3
Burning behaviour to cigarette and match flame Brandverhalten ggü. Zigarettenenglut und Streichholzflamme Comportement de combustion cigarettes et allumettes	BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006		Pass Bestanden Passe